



LENTE BRÜT BETON ASTARI

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Brüt beton üzerine yapılacak uygulamadan önce yüzey aderansını artırmak amaçlı kullanılan iç ve dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLER

- Kolay Uygulama
- Yüksek Aderans

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephe brüt beton yüzeyler.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar LENTE MACUN ile kapatılmalıdır.

UYGULAMA

LENTE BRÜT BETON astarı temiz su ile maksimum %35-40 oranında inceltilmelidir. Yüksek dolgu özelliği sebebiyle uygulama sırasında belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır.

ÖNERİLEN UYGULAMA EKİPMANLARI

Rulo ile uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-Reçine Tipi	Stren Akrilik kopolimer
-Parlaklık	Mat
-Katı Madde % (ağırlıkça)	60 - 65
-Katı Madde % (hacimce)	55 - 60
-Viskozite (KU, 25°C)	>140
-Yoğunluk (g/cm ³ , 25°C)	1.74-1.76
-Kuruma Süreleri (20 °C)	1.75 - 1.80
-Son kuruma (saat)	24

*Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri

12 kg

Depolama Koşulları

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5 - 35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

ASİL BOYAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mah. Kaşgar Hanlığı Sok. No:5 Sincan/Ankara
+90 (312) 267 42 16 - info@asilboya.com - www.asilboya.com



LENTE BRÜT BETON ASTARI

TEKNİK BİLGİ FORMU

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Asil Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Asil Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Asil Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

ASİL BOYAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mah. Kaşgar Hanlığı Sok. No:5 Sincan/Ankara
+90 (312) 267 42 16 - info@asilboya.com - www.asilboya.com